

IMPERMEA® BASE COAT

APPLICATION INSTRUCTIONS

- Application temperature minimum +5°C/ 41°F. Relative humidity maximum 90%
- Application surface: dry (max 15%), clean, no dust and free of grease.
- Fill gaps and smoothen the surface with adequate material as per advise supplier.
- Surfaces to be treated with IMPERMEA® PRIMER according the recommendation of the supplier and subject to the quality of the surface.
- Apply IMPERMEA® BASE COAT in minimal 2 layers up to 2 kg/m². Application by roller, brush or airless sprayer. For reinforcement IMPERMEA® POLYESTER FIBRE has to be applied according the advise of the supplier.
- Drying times according ambiental conditions and advise of the supplier.
- Specific and more detailed application instructions available with the supplier

STORAGE

- Product has to be stored in a weatherproof environment, temperature between +5°C/ 41°F and + 25°C/77°F. Shelvelife approx 2 years.

SAFETY

- Keep out of reach of children
- Do not breath or swallow
- Use only in well ventilated areas.
- VOS as per EU code: 2010/75/EU, VOS < 1%

EUH208

Contains 1,2 -benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one.
A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1).
May produce an allergic reaction.

AANWIJZINGEN VERWERKING

- Toepassingstemperatuur minimaal +5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 90%
- Ondergrond: droog (max 15%), schoon, stof en vetvrij.
- Vul gaten en werk oneffenheden in de ondergrond weg met daarvoor geeigend materiaal overeenkomstig advies van de leverancier,
- Ondergrond voorstrijken met IMPERMEA® PRIMER overeenkomstig advies van de leverancier en afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond.
- Breng IMPERMEA® BASE COAT aan in minimaal 2 lagen tot 2 kg/m². Aanbrengen met roller, kwast of airless sprayer. Voor versterking van de coating dient IMPERMEA® POLYESTER FIBRE aangebracht te worden overeenkomstig advies van de leverancier.
- Droogtijden zijn afhankelijk van omstandigheden en overeenkomstig indicatie van de leverancier.
- Specificie en meer gedetailleerde instructies zijn beschikbaar bij de leverancier.

OPSLAG

- Het product dient te worden opgeslagen in een overdekte ruimte binnen een temperatuurbereik van +5°C tot + 25°C. Houdbaarheid 2 jaar.

VEILIGHEID

- Buiten bereik van kinderen houden
- Niet inademen of inslikken
- Aanbrengen van de coating alleen in goed geventileerde ruimtes
- VOS gehalte volgens europese richtlijn 2010/75/EU, VOS < 1%

EUH208

Bevat 1,2 -benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one.
Een mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

IMPERMEA®
P.O. box 6191
5960 GG Horst
The Netherlands
info@impermeacoat.com



IMPERMEA® BASE COAT

Ready to use elastic sealant for compost tunnels

Gebruiksklare elastische afdichting voor composttunnels

Color: white

25 kg